



## Disperzní lepidlo na dřevo interiérové

Titebond No-run, No-drip je profesionální disperzní lepidlo pro vnitřní použití s nejrychlejší fixací, která však dostatečně dovoluje vyrovnání dílů, velmi rychle usychá, nestéká a neodkapává. Lepidlo poskytne pevnější spoj, než je samotná pevnost dřeva. Je vodou čistitelné.

Ideální pro lepení nábytku, okrasných lišt a dalších projektů požadujících rychlé lepení bez stékání. Je speciálně vyvinuté pro tvrdé, měkké dřevo a také pro mnoho dalších poréznych materiálů.

### Vlastnosti produktu

Hustá struktura, nestéká, neodkapává  
Univerzální - lepí všechny typy dřeva a jiné pórezny materiály  
Vyplňuje malé trhliny a mezery  
Silná počáteční přilnavost  
Vynikající brousitelnost  
Dobrá tepelná odolnost

### Fyzikální vlastnosti

<b>Typ</b> Tixotropní polyvinylacetát	<b>Obsaženo VOC</b> 2,4 g/l (Obsah těkavých organických látek)
<b>Skupenství</b> Vysoce viskózní kapalina	<b>Hmotnost/galon</b> 4,17 kg (cca 1,1 kg/1 l)
<b>Barva</b> Běžová	<b>Teplotní třída*</b> Přibližně 10°C.
<b>Zaschlé lepidlo</b> Průhledné	<b>Bod vzplanutí</b> > 93,3°C.
<b>Sušiny</b> 60%	<b>Zamrazení/rozmrazení</b> Stabilní na dvě zamrznutí
<b>Viskozita</b> (dynamická) 36.500 mPa/s	<b>pH</b> 4,8
<b>Trvanlivost</b> 24 měsíců od data zakoupení v dobře uzavřených nádobách do 24°C.	

\*Teplotní třída indikuje minimální doporučenou teplotu, při které mohou lepidlo, vzduch a materiály být v průběhu použití, aby byla zajištěna dobrá vazba.

### Aplikační pokyny

**Teplota pro použití** nad 10°C.

**Otevřená montážní doba** 3-5 minut (21°C./ 50% relativní vlhkost).

**Celkový montážní čas** 10-15 minut (21°C./ 50% relativní vlhkost).

**Spotřeba** přibližně 1 l na 6 m<sup>2</sup> v jedné vrstvě.

**Povinný upínací tlak** dostatečný pro těsný kontakt obou dosedacích ploch (obecně, 0,7-1,1 MPa (100-150 psi) pro jehličnany, 0,85-1,2 MPa (125-175 psi), pro středně tvrdé dřevo a 1,2-1,75 MPa (175-250 psi) pro tvrdé dřevo).

**Způsob aplikace** plastové dózy s aplikační špičkou pro jemné nanášení, lepidlo může být také nanášeno válečkem nebo štětcem.

**Začištění** otřete vlhkým hadříkem dokud je lepidlo vlhké, popřípadě seškrábněte a smirkovým papírem zbruste zaschlý přebytek.

### Omezení

Lepidlo Titebond Original není určeno pro venkovní použití nebo do míst, kde je vysoká vlhkost prostředí. Není určeno pro nosné spoje.

Nepoužívejte, pokud je teplota lepidla nebo materiálu nižší než 10°C.

Při nižších teplotách může dojít k zahuštění lepidla. Mícháním obnovíte jeho původní podobu. Vzhledem k rozdílům povrchů různých typů dřevin je dobré provést test přilnavosti materiálů, které budete lepit. Přečtěte si bezpečnostní listy.

Nevystavujte lepidlo mrazu.

UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ.

### UPOZORNĚNÍ

Dráždí oči a kůži. Nepolykejte. Vyvarujte se zasáhnutí očí lepidlem, nebo dlouhodobému kontaktu s pokožkou.

**PRVNÍ POMOC:** Při požití nevyvolávejte zvracení, kontaktujte lékaře. V případě zasažení očí, je okamžitě vypláchněte velkým množstvím vody po dobu nejméně 15 minut a vyhledejte lékařskou pomoc. Umyjte místa kontaktu s pokožkou vodou a mýdlem. Pokud dráždění kůže nebo očí přetrvává, obraťte se na lékaře.

### informace o baleních

Oj. kód	Balení	Váha	EAN
123-2404	473ml	0,538 kg	037083024043

### Výrobce:

Franklin International Inc  
2020 Bruck Street  
Columbus, Ohio USA 43207  
Telefon (800) 877-4583, www.titebond.com



### Distributor:

IGM nástroje a stroje s.r.o.  
TUCHOMĚŘICE, PRAHA - ZÁPAD  
V Kněživce 201, 252 67 Tuchoměřice  
Tel: 220 950 910; www.igm.cz