

Cold Press Veneer Lepidlo na dřevo

Titebond Cold Press Veneer je lepidlo na dřevo vysoké kvality, jedná se o úspornou alternativu ke kontaktnímu lepidlu, vhodné pro dýhování větších obrobků na rovných plochách. Lepidlo je speciálně vytvořeno pro dýhování za studena na masivní dřevo, dřevotřísku, MDF, překližku a jiné porézní materiály. Titebond Cold Press nabízí relativně rychlé zasychání, průsvitné lepidlo neobsahuje žádné škodlivé nebo žíravé výpary typické pro většinu kontaktních tmelů. Také zamezuje prosáknutí lepidla u dých s větší pórovitostí.

Vlastnosti produktu

- Úsporná alternativa ke kontaktnímu lepidlu
- Minimalizuje prosáknutí lepidla
- Střední rychlost zaschnutí
- Bez škodlivých výparů
- Bezpečné - nehořlavé

Fyzikální vlastnosti

Typ Modifikovaný Polyvinyl acetát PVA

Skupenství Kapalína

Barva Žlutohnědá

Zaschlé lepidlo Tmavě hnědá

Sušiny 42%

Viskozita (dynamická) 4.500 mPa/s

Trvanlivost 12 měsíců od data zakoupení v dobře uzavřených nádobách do 21°C.

Obsaženo VOC 2,0 g/l (Obsah těkavých organických látek)

Hmotnost/galon 4,17 kg (cca 1,1 kg/1 l)

Teplotní třída* Přibližně 10°C.

Bod vzplanutí > 93,5°C.

Zamrazení/rozmravení stabilní

pH 4,9

*Teplotní třída indikuje minimální doporučenou teplotu, při které mohou lepidlo, vzduch a materiály být v průběhu použití, aby byla zajištěna dobrá vazba.

Pevnost spoje ASTM D-905 (Javor)

Teplota	Pevnost	Selhání dřeva
Teplota místnosti	2,508 psi	6 %
65°C. Přes noc	656 psi	0 %

Aplikační pokyny

Teplota pro použití nad 10°C.

Otevřená montážní doba 15 minut (21°C./ 50% relativní vlhkost).

Celkový montážní čas 15-20 minut (21°C./ 50% relativní vlhkost).

Spotřeba přibližně 1 l na 6 m² v jedné vrstvě.

Povinný upínací tlak dostatečný pro těsný kontakt obou dosedacích ploch (obecně, 0,7-1,1 MPa (100-150 psi) pro jehličnany, 0,85-1,2 MPa (125-175 psi), pro středně tvrdé dřevo a 1,2-1,75 MPa (175-250 psi) pro tvrdé dřevo).

Způsob aplikace plastové dózy s aplikační špičkou pro jemné nanášení, lepidlo může být také nanášeno válečkem nebo štětcem.

Začištění otřete vlhkým hadříkem dokud je lepidlo vlhké, popřípadě seškrábněte a smirkovým papírem zbruste zaschlý přebytek.

Omezení

Titebond Cold Press Dýhovací lepidlo je speciálně navrženo pro dýhování a není vhodné pro jakékoliv jiné použití. Lepidlo není vhodné pro venkovní použití nebo ve vlhkých prostorech. Nepoužívejte pokud je teplota lepidla, materiálů nebo vzduchu pod 10°C. Mráz nemusí omezit funkci lepidla, může ale způsobit zatumnutí. Zamíchání by mělo vrátit produkt do původního stavu. Před použitím si přečtěte bezpečnostní list.

PROMÍCHÁNÍ PŘED POUŽITÍM ZAJISTÍ JENDOTNOST PRODUKTU. ZABRAŇTE ZAMRZnutí.

UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ.

UPOZORNĚNÍ

Dráždí oči a kůži. Nepolykejte. Vyvarujte se zasáhnutí očí lepidlem, nebo dlouhodobému kontaktu s pokožkou.

PRVNÍ POMOC: Při požití nevyvolávejte zvracení, kontaktujte lékaře. V případě zasažení očí, je okamžitě vypláchněte velkým množstvím vody po dobu nejméně 15 minut a vyhledejte lékařskou pomoc. Umyjte místa kontaktu s pokožkou vodou a mýdlem. Pokud dráždění kůže nebo očí přetrvává, obraťte se na lékaře.

informace o baleních

Oj. kód	Balení	Váha	EAN
123-5175	946 ml	1,102 kg	037083051759
123-5176	3,78 l	4,290 kg	037083051766

